

布種	組織	經緯紗種	經緯密度	基重	厚度	拉力強度Kg/cm		用途別
						經	緯	
3320	Plain	G150*G75	32*20	98	0.110	26	26	窗簾
3620	Plain	G150*G75	40*20	110	0.120	30	26	窗簾
3624	Plain	G150*G75	40*24	118	0.125	30	30	窗簾
3630	Plain	G150*G75	40*30	133	0.130	30	35	窗簾
1291	Plain	D450*E110	128*46	140	0.150	28	41	玻纖膠帶
1292	Plain	D450*E110	128*43	136	0.150	28	36	玻纖膠帶
1526	Plain	D450*G150	60*26	62	0.090	15	20	玻纖膠帶
1530	Plain	D450*G150	128*62	140	0.145	22	46	玻纖膠帶
2321	Plain	G37*G37	32*21	290	0.245	60	34	投影布幕
5325	Plain	G75*G75	32*25	155	0.150	40	25	投影布幕
5430	Plain	G75*G75	34*30	180	0.160	41	30	投影布幕
5434	Plain	G75*G75	34*34	186	0.165	41	35	投影布幕
5727	Plain	G75*G75	44*27	196	0.175	50	30	投影布幕
5730	Plain	G75*G75	44*30	201	0.180	50	35	投影布幕
106	Plain	D900*D900	56*56	24	0.030	5	4	複合材料
1080	Plain	D450*D450	60*49	48	0.045	9	6	複合材料
1678	Plain	G150*G150	40*40	108	0.110	25	25.0	複合材料
1743	Plain	E225*E225	44*43	77	0.075	22	20	複合材料
2016	Plain	G75 * G75	22*16	200	0.200	15	12	複合材料
2017	Plain	K16.5*K16.5	17*17	403	0.350	42	42	複合材料
2018	Twill	G75 * G75	18*20	305	0.240	34	38	複合材料
2019	Plain	G37*G37	18*20	202	0.200	34	34	複合材料
2433	Twill	G37*G37	34*33	371	0.265	47	47	複合材料
2600	Plain	G37*G37	34*26	327	0.280	47	35	複合材料
2926	Satin:4HS	G37*G150	50*26	310	0.220	50	5	複合材料
3930	Satin:4HS	G150*E225	53*33	98	0.100	22	8	複合材料
3953	Special	E110*E110	53*48	180	0.170	25	25	複合材料
5010	Plain	G75*G75	20*10	90	0.150	20	10	複合材料
5018	Plain	G75*G75	20*18	115	0.145	20	18	複合材料
5740	Special	G75*G75	44*40	237	0.230	35	30	複合材料
6927	Satin:4HS	G75×G150	64*27	210	0.180	49	5	複合材料
6928	Satin:4HS	G75*E225	53*28	167	0.130	38	5	複合材料
7781	Satin:8HS	DE75*DE75	57*54	300	0.210	30	30	複合材料